

FICHA TÉCNICA ANTIMANCHAS ANTIHUMEDAD

NATURALEZA.

Pintura acrílica termoplástica. Estructura tixotrópica muy resistente a la alcalinidad de los soportes.

PROPIEDADES.

- Excelente poder aislante de manchas de humo, grasa, nicotina, humedad, óxido, etc.
- No amarillea. Gran blancura y cubrición.
- Evita la aparición de moho en el interior de los soportes y también de manchas de humedad.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes: temple, yeso, perliescayola, madera, hormigón, cemento, etc.
- Excelente lavabilidad y resistencia al roce.
- Resistente al CO₂ y a los rayos U.V.A.
- Pintura tixotrópica. Evita el goteo y el descuelgue de la pintura.
- Sin olor y de baja toxicidad.
- Resistente al moho
- Puede teñirse con colorantes concentrados universales como máximo en un 3%.

EMPLEO.

Se puede utilizar como aislante de manchas en techos y paredes de baños, cocinas, bares, restaurantes, almacenes, tiendas, recintos altamente polucionados, hoteles, hospitales, colegios, bancos, polideportivos, etc.

Se puede repintar con todo tipo de pinturas (plásticas, esmaltes sintéticos, temple, etc.). Puede dejarse como acabado de superficies.

CARACTERÍSTICAS.

- | | |
|--------------------|--|
| • Aspecto..... | Mate liso. |
| • Color..... | Blanco. |
| • Diluyente..... | Disolvente MPI Solv. |
| • Solidos..... | 62% |
| • Densidad..... | 1.37 gr/cc $\pm$ 0.05. |
| • Secado..... | De 2 a 3 horas. |
| • Repintado..... | De 6 a 8 horas. |
| • Toxicidad..... | Muy baja. |
| • Rendimiento..... | De 5 a 7 m ² /Kg. por mano, según el estado la superficie a pintar. |

MODO DE APLICACIÓN.

Se puede aplicar con rodillo, brocha, pistola o airless sobre superficies de yeso, ladrillo, cemento, etc. Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien la pintura. No es necesario eliminar totalmente las manchas de grasa o de otra clase de suciedad.

- **Sobre superficies nuevas:** aplicar directamente.
- **Sobre superficies viejas:** eliminar los desconchados y partes en mal estado, tapando grietas y faltas con plaste. En superficies con humo, grasa, nicotina, humedad, óxido, moho, etc. Quitar el polvo y pintar directamente, dado que **NO REQUIERE UNA PREPARACIÓN ESPECIAL DE LA SUPERFICIE.**

Aplicar la pintura sin diluir o con una dilución máxima de un 5%. Para un óptimo efecto aislante es recomendable aplicar dos manos de pintura.

Se puede utilizar como imprimación aislante y repintar con otro tipo de pintura.