

MPI SEALER HIDROFUGO.

Barniz incoloro y transparente en base de resinas acrílicas.

Aplicaciones

Como capa de barniz fijadora y protectora de paramentos y elementos de mampostería, tipo ladrillos visto, piedra natural, fachadas de monocapa lisa o con piedra proyectada. Gran poder impermeabilizante y aglutinante.

Información del producto

Color	Incoloro, transparente.
Aspecto	Brillante cuando satura el soporte.
Sólidos en peso	28 ± 2 %
Rendimiento práctico	14 m ² /lt para 70 gramos de producto.
Método de aplicación	Pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	Ver tabla.
Peso específico	0.90 g/cc

Temperatura	Seco al tacto	Mínimo	Máximo
5°C	45 min	3 h	Prolongado
25°C	15 min	1 h	Prolongado.

Características del producto

MPI SEALER HIDROFUGO , posee las siguientes características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente propiedades hidrofugantes.
- Gran poder de aglutinación de partículas sólidas, como fijador.
- Buena resistencia a la abrasión.

Preparación de la superficie

MPI SEALER HIDROFUGO, se debe de aplicar en función del estado del soporte, tal es así :

Soportes en buen estado; Eliminar polvo, materiales no adheridos, suciedad y cualquier contaminante que pueda interferir en el anclaje del producto, utilizando para ello medios mecánicos, cepillo de alambre. Se deben de aplicar dos manos de producto, una primera más diluida con el objeto de que penetre en el interior del sustrato (aprox 8 %), y una segunda capa con una dilución menor, del orden de un 3-4 %, respetando los tiempos de repintado que indica esta misma ficha técnica.

Soportes en mal estado; Realizar un trabajo exhaustivo de preparación de la superficie, eliminando en profundidad materiales que interfieran en el anclaje, no se escatimarán esfuerzos en adecuar la superficie, aunque este tipo de trabajos suponga un deterioro importante del soporte, saneamiento completo. Una vez preparada la superficie se diluirá GLOBALSELAER HIDROFUGO hasta un 20 % aplicando una capa preliminar, para posteriormente aplicar una segunda capa con menor dilución terminando así la protección del sustrato.

Aplicación

Mezcla Homogeneizar hasta su totalidad el contenido del envase

Pistola "airless" No recomendado.

Pistola de aire (Convencional) Adecuado Orificio de salida 1.0-1.8mm. Presión 3-4 bar...

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente MPI Solv Sintéticos. Desde 1% hasta 5 % en función del equipo de aplicación.

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza convencional.

Precauciones de seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Formato de envases

4 y 20 litros.

Almacenamiento

El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde puedan originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas.

La pintura debe de consumirse antes de haber transcurrido un año desde su fabricación.

www.mpicoating.es