



LINEA PROFESIONAL

MPI ΩMEGA FACHADAS

INTERIOR- EXTERIOR

Fecha revisión:
diciembre 2018

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: Es un revestimiento de aspecto pétreo con un elevado poder cubriente para uso en trabajos exteriores. Formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MPI ΩMEGA FACHADAS POSEE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES:

- ✓ Excelente blancura y cubrición, conseguido a base de bióxido de titanio mezclado con extendedores y distintas granometrías de carbonatos cálcicos de calidad.
- ✓ Aplicación en interior y exterior.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Buen anclaje.
- ✓ Acabado con cierta rugosidad.
- ✓ Transpirabilidad (siendo permeable al aire y vapor de agua).
- ✓ No amarillea.
- ✓ Lavable.
- ✓ Aromatizada.
- ✓ Puede teñirse con colorantes.

EMPLEO

Indicada para pintar paramentos verticales de exteriores de cemento, ladrillo, hormigón.

MPI COATING

Parque Tecnológico Geolit- Calle Sierra Morena 11-Edificio CTSA 1 | 23620 Mengibar (Jaén) –
www.mpicoating.es

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	▪ PESO ESPECIFICO :	1,69±0,05kg/litro
	▪ VISCOSIDAD:	120±10 U.K.
	▪ SÓLIDOS EN PESO:	73%.
	▪ RENDIMIENTO POR MANO (Aprox. 100 µm):	7mts ² /litro.
	▪ COV _s :	Categoría c (base agua) 75/40 (2007/2010):máx 40g/litro.
	▪ LIGANTE:	Copolímeros acrílicos.
	▪ ASPECTO:	Mate.
	▪ TIEMPO DE SECADO AL TACTO:	1 Hora.
	▪ TIEMPO DE SECADO TOTAL:	24 Horas
	▪ REPINTADO:	Mínimo 6-8 horas (según temperatura y humedad)
	▪ TOXICIDAD:	No toxico.
	▪ PUNTO DE INFLAMACIÓN:	No inflamable

INSTRUCCIONES DE USO:

I.PREPARACIÓN	▪ SUPERFICIES NUEVAS:La superficie a pintar debe tener suficiente porosidad para adherir el producto, seca, limpia, exenta de polvo, grasas, manchas hidrosolubles y otros productos extraños. Eliminar todo tipo de eflorescencias salinas de forma mecánica y contaminaciones provocadas por microorganismos. Sobre morteros y hormigones de cemento deben de estar completamente fraguados (mínimo 28 días) y neutralizados. Reparar los defectos de la superficie y grietas, fijar los soportes deleznales y regularizar las absorciones. Sobre otro tipo de soportes a los indicados en aplicaciones se recomienda realizar ensayos de adherencia y compatibilidad. ▪ SUPERFICIES VIEJAS PINTADAS: Eliminar totalmente de forma mecánica las capas de pintura viejas mal adheridas o en mal estado. Actuar de igual forma que sobre superficies nuevas, y comprobar la buena adherencia sobre los soportes pintados, conociendo previamente su naturaleza para evitar incompatibilidades.
APLICACIÓN	▪ Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización. Proceder a imprimir el soporte con el fin de fijarlo, sellarlo y/o regularizar su absorción.
MÉTODOS DE APLICACIÓN	▪ Rodillo, brocha o pistola sin aire.

TAMAÑO DEL ENVASE	CANTIDAD 14lts
--------------------------	--------------------------

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE APLICACIÓN	No aplicar el producto con temperaturas ambientales ni del soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar bajo una fuerte insolación, fuerte viento, humedades altas, previsiones de condensación, rocío o lluvia. Para diluir no emplear aguas contaminadas ni de excesiva dureza.
--	--