

GALVAENAMPI

Esmalte de acabado acrílico monocapa de aplicación directa sobre galvanizado.

Aplicaciones

Esmalte industrial de aplicación directa sobre sustratos de anclaje complejo, como galvanizado, acero inoxidable, aluminio, etc.

Información del producto

Color	Carta RAL, Pantone y otros.
Aspecto	Satinado.
Sólidos en volumen	44 ± 2 %
Espesor recomendado	40 micras secas.
Rendimiento práctico	11 m ² /lt para 40 micras secas.
Método de aplicación	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo
Tiempo de secado	Ver tabla.

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	(Intervalo de repintado para la segunda capa)	
			Mínimo	Máximo
5°C	2 h	8 h	24 h	Prolongado
20°C	1 h	4 h	6 h	Prolongado
35°C	15 minutos	2 h	4 h	Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VOC	Máximo 520 g/l
Peso específico	1.25 g/cc (blanco)

Características del producto

GALVAENAMEL , posee las principales características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre soportes complejos.
- Excelentes propiedades mecánicas, doblado, embutición, etc

Preparación de la superficie

GALVAENAMPI se debe de aplicar sobre superficies a las que se les haya eliminado, grasas, aceites, y cualquier otro contaminante externo que pueda interferir en el anclaje del producto.

Aplicación

Mezcla	Homogeneizar bien el contenido del envase.	
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla (11-15milésimas) Presión salida en boquilla a 140 kg/cm ² Dilución 0-5%
Pistola de aire (Convencional)	Adecuado	Orificio de salida 1.0-1.5 mm. Presión 3-4 bar.
Brocha	Adecuado	
Rodillo	Adecuado	
Disolvente	GlobalSolv Sintéticos	

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su aplicación, evitando que el producto pueda polimerizar, en el equipo.

Precauciones de seguridad

Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que MPI COATING pone a su disposición.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.

Tamaño del envase

15 lts.

Almacenamiento

Tiempo de vida 12 meses como mínimo a 20 °C