



Fecha revisión:
11 diciembre 2018



MPI FLOOR CLOROCAUCHO SUELOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: Base transparente del sistema tintométrico industrial en base de resinas de clorocaucho para la protección y decoración de pavimentos sometidos a tráfico peatonales y de maquinaria ligera.

APLICACIONES Como capa de revestimiento de acabado en soleras de naves industriales, pistas deportivas en interior

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- **COLOR:** Colores Carta RAL y Sistema tintométrico
- **ASPECTO:** Semimate
- **SÓLIDOS EN PESO:** 65±2%.
- **RENDIMIENTO PRÁCTICO:** 6-8 m²/lt, en función del soporte
- **MÉTODO DE APLICACIÓN:** Pistola airless, pistola aerográfica, pistola pinta bandas, brocha y rodillo.
- **TIEMPO DE SECADO:**

Temperatura	Secado al tacto	Mínimo repintado para la segunda capa	Máximo Intervalo de repintado para segunda capa
5°C	1,5 horas	12 horas	Prolongado
15°C	1 hora	8 horas	Prolongado
25°C	30 minutos	4 horas	Prolongado
40°C	15 minutos	2 horas	Prolongado

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

- **VOC:** Máximo 490 g/l.
- **PESO ESPECÍFICO:** 1,30 g/cc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MPI FLOOR CLOROCAUCHO SUELOS, posee las principales características:

- Buenas propiedades para su aplicación.
- Repintados ilimitados.
- Excelente impermeabilidad.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Buen anclaje sobre hormigón.
- Excelente resistencia a los álcalis y grasas.
- Buena resistencia a la abrasión.

I. PREPARACIÓN	MPI FLOOR CLOROCAUCHO SUELOS, debe de aplicarse sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas, suciedad o cualquier otro elemento que pudiera interferir en el anclaje del producto. Si se aplicara sobre pinturas viejas, deberá asegurarse la correcta eliminación de restos mal adheridos o partículas sueltas, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad. En caso de que se aplicara en hormigón nuevo, se recomienda eliminar los líquidos de curado que pudiera tener el soporte, normalmente con un pequeño lijado será suficiente para eliminar estas capas. Si el soporte se encuentra poroso, irregular, se podrá aplicar directamente, aplicando una capa previa del mismo producto diluido un 10% con MPI SOLV CLOROCAUCHO posteriormente se aplicará una segunda capa del mismo producto con una dilución inferior, del orden del 5%. No obstante el sistema tendrá mejor anclaje si se aplica una capa de imprimación previa a MPI FLOOR CLOROCAUCHO, consultar con nuestro departamento técnico el tipo de la misma. En cualquier caso el soporte no deberá estar húmedo, la presencia de agua humedad alta influirá de manera negativa en el anclaje, endurecimiento, secado y acabado estético del polímero.
II APLICACIÓN	MEZCLA: Homogeneizar hasta su totalidad el contenido del envase. PISTOLA AIRLES: Recomendado{ rango de boquilla(17-21milésimas) Presión salida 140kg/cm² PISTOLA DE AIRE CONVENCIONAL: Adecuado. Orificio de salida 1.0-1.8mm Presión 3-4bar. BROCHA: Adecuado. RODILLO: Recomendado clorocaucho. DISOLVENTE: MPI SOLV CLOROCAUCHO desde 1% hasta 10% en función del equipo de aplicación. LIMPIEZA: Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su aplicación, evitando que el producto pueda secarse en las mangueras, o en los útiles.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en ficha técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que MPI COATING pone a su disposición. Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre higiene. Seguridad y medio ambiente. Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico para mayor información.
----------------------------------	--

FORMATO DE ENVASE: 20 Y 4 KGS

ALMACENAMIENTO: El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde pueda originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas. La pintura debe consumirse antes de haber transcurridos un año desde su fabricación.