



MPI ΩMEGA ANTIMOHO



Fecha revisión:
11 Julio 2017

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA:

Pintura plástica revestimiento de secado al aire, con elevada resistencia a la humedad y a la suciedad, para trabajos de interior y exterior de buena cubrición, adherencia y blancura. Formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión y conservantes fungicidas antimoho.

APLICACIONES:

MPI ΩMEGA ANTIMOHO es indicada para interior y exterior en paredes y techos de yeso, cemento, ladrillo, hormigón, etc. en cámaras frigoríficas, bodegas, vestuarios, duchas, despiche, hospitales, colegios...

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO PROPIEDADES

- Fácil aplicabilidad.
- Transpirabilidad, siendo permeable al aire y vapor de agua.
- Excelente cubrición y blancura en seco.
- No amarillea.
- Lavable, 6000 dobles pasadas
- Propiedades anticarbonatación.
- Contiene conservantes antimoho.

INSTRUCCIONES DE USO:

I. PREPARACIÓN

- **SUPERFICIES NUEVAS:** La superficie debe tener suficiente porosidad para adherir el producto, seca, limpia, exenta de polvo, grasas, manchas hidrosolubles y productos extraños. Eliminar todo tipo de eflorescencias salinas de forma mecánica y contaminaciones provocadas por microorganismos. Sobre morteros y hormigones de cemento deben estar completamente fraguados (mínimo 28 días) y neutralizados. Reparar los defectos de la superficie y grietas, fijar los soportes deleznales y regularizar las absorciones. Sobre otro tipo de soportes a los indicados en aplicaciones se recomienda realizar ensayos de adherencia y compatibilidad.

MPI COATING

Parque Tecnológico Geolit-Calle Sierra Morena 11 Edificio CTSA | N.I.F.: B-23768889
www.mpicoating.es

I PREPARACIÓN	➤ SUPERFICIES VIEJAS PINTADAS: Eliminar totalmente de forma mecánica las capas de pinturas viejas mal adheridas o en mal estado. Actuar de igual forma que sobre superficies nuevas y comprobar la buena adherencia sobre los soportes pintados, conociendo previamente su naturaleza para evitar incompatibilidades.
II APLICACIÓN	Agitar correctamente el/los productos a emplear hasta su total homogeneización. Proceder a imprimir el soporte con el fin de fijarlo, sellarlo y/o regularizar su absorción. Para aplicar a brocha o rodillo diluir el producto con un 5% de agua dos o tres capas hasta la cubrición del soporte, dejando secar correctamente entre capas. Para aplicar a pistola diluir con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Rodillo, brocha o pistola sin aire.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO	▪ COLOR: Blanco y carta de colores MPI Omega ▪ ASPECTO: Mate. ▪ DENSIDAD: 1.55±0,05kgs/lit. ▪ VISCOSIDAD: 110±10 U.K. ▪ SÓLIDOS EN PESO: 62% ▪ RENDIMIENTO TEÓRICO/CAPA: 8mts² /litro para 125µm ▪ COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV): Valor límite de la UE categoría c (base agua) 75/40 (2007/2010):máx. 40g/litro “La reducción de los COV’S contribuye a la mejora del Medio Ambiente.” ▪ LIGANTE: Copolímeros acrílicos. ▪ SECADO AL TACTO: 1-2 horas. ▪ REPINTADO: mínimo 8-12horas (según temperatura y humedad)
------------------------------------	---

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo, Para más información la lectura de la Ficha de Seguridad del producto es fundamental.
----------------------------------	--

ALMACENAMIENTO: Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de las heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 2 años siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto.

FORMATOS: 15 Y 4lts.