

M P I AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO

Fecha revisión:
11 Julio 2023



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: Aglomerado asfáltico de aplicación en frío basado en una mezcla de áridos seleccionados y ligantes bituminosos modificados de consistencia plástica. Está indicado para todo tipo de trabajo donde se requiera colocar aglomerado asfáltico y por su reducida cantidad no resulta práctico mover maquinaria para su colocación.

APLICACIONES ✓ Reparaciones en pavimentos de hormigón y asfalto.

PROPIEDADES

- ✓ Permite realizar trabajos de manera fácil y cómoda.
- ✓ Trabajabilidad a temperatura ambiente.
- ✓ Perfecta adaptación a la rasante.
- ✓ Permanece elástico y duradero, al ser muy resistente al envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Mate.
Color: Negro.
Densidad: 2,5kg/lit.
Secado: De 3 a 7 horas a 20º C.
Curado total: de 3 a 6 días.
Repintado: 24 horas mínimo.
Sustrato: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento y superficies previamente preparadas.
Rendimiento práctico: Cada bote de 25kg., da un rendimiento de 1mt² en capa de 1cm de profundidad.
Estabilidad en almacén: 1 año en envase original en interior, entre 5 y 40º C.
Disolvente: Universal o secado rápido.

INSTRUCCIONES DE USO:

APLICACIÓN

Superficies nuevas:

Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas.

Superficies pintadas:

Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas.
 Eliminar contaminantes como aceite, grasa, polvo u otras sustancias mediante limpieza con productos adecuados, si esto no es suficiente, proceder a un chorreado abrasivo o limpieza mecánica.

Soportes metálicos:

Previamente tratar con la imprimación adecuada.

**CONDICIONES
DE
APLICACIÓN**

Método de aplicación:

Vertido y alisado.

Dilución:

No necesario.

Temperatura de trabajo:

Mínimo: 5º C.

Máximo: 40º C.

Temperatura del soporte:

De 2 a 3ºC. por encima del punto de rocío.

Humedad relativa:

Inferior al 80%.

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

PRESENTACIÓN: Envase metálico de 20kg | Palet de 33 unidades.

Envase metálico de 10kg | Palet de 42 unidades.

**PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD
Y MEDIO
AMBIENTE**

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental. Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que MPI COATING proporciona a sus clientes.