



M P I REVESTIMIENTO FACHADAS AL SILICATO

Fecha revisión:
11 Julio 2017

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DPTO. DE CALIDAD

REFERENCIA: Revestimiento a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en solución acuosa de acabado liso mate mineral.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- **COLOR:** Blanco
- **ASPECTO:** Mate
- **RENDIMIENTO PRÁCTICO:** 5-8m²/lt
- **PESO ESPECÍFICO:** 1.37g/cc
- **SECADO AL TACTO;** 2-4h
- **REPINTADO:** 24H
- **SECADO TOTAL:** 3-4 Días
- **APLICACIÓN:** Rodillo, brocha o pistola
- **FORMATO:** 15 Y 4 litros

APLICACIONES

Revestimiento de máxima adherencia y transitable, se puede usar tanto en interior como en exterior en fachadas. Puede aplicarse tanto sobre soportes minerales, como sobre imprimación con solución de silicato potásico. Ideal para el recubrimiento de superficies con revocos nuevos o antiguos de cemento o cal donde se desee una buena permeabilidad al vapor de agua y una alta adherencia: superficies de hormigón, de ladrillo, de piedra natural... que no hayan sufrido ningún tratamiento: así como para la restauración de pinturas y revocos viejos de silicatos. Todo ello tanto en superficies exteriores como interiores. Es impermeable al agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se suministra lista para uso. Su aplicación se realiza por medios convencionales, a brocha, rodillo, p si se desea, a pistola. Para su correcta aplicación se recomiendan los siguientes pasos:

- Es conveniente un perfecto lijado en superficies con capas viejas de pinturas, para facilitar la adherencia.
- Los soportes deberán estar perfectamente limpios, exentos de grasa.
- Se recomienda la aplicación de una primera mano de imprimación al silicato o aplicar de la pintura al silicato diluida entre un 30-50%
- Remover el contenido del bote para obtener un total de homogeneidad del producto.
- Diluir con agua
- No aplicar con riesgos de heladas, lluvias ni en horas de máxima exposición total.
- Se recomienda proteger de salpicaduras las superficies de metal y cristal.



I. ALMACENAMIENTO	Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso
II. SEGURIDAD	Consultar la ficha de seguridad del producto

TAMAÑO DEL ENVASE	4 y 15/ls
----------------------	-----------